Bio PAINT AC Top

Pittura acrilica al quarzo antialga

Bio PAINT AC Top è una pittura ad elevato riempimento per superfici murali esterne a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa, pigmenti e cariche minerali inerti di varie granulometrie.
Bio PAINT AC Top contiene inoltre speciali conservanti del film che conferiscono alla pittura una protezione preventiva dalla formazione di alghe e funghi.

Applicazione a rullo | *Applicazione a pennello* | *Prodotto da diluire* | *Prodotto mono componente* | *Applicare a due o più mani* | *Colorazione tinte di cartella* | *Adatto per utilizzo esterno*

■ COMPOSIZIONE ED IMPIEGHI

BioPAINT AC Top è adatto su intonaci civili di malta cementizia, malta bastarda o equivalenti, elementi prefabbricati ruvidi in calcestruzzo, adatto inoltre per superfici già trattate con altre pitture, preventivamente preparate con nostro fissativo consolidante BioFIX ACTIVE AC, ed eventualmente bonificate con nostra soluzione antimuffa BioIGIENICO MUFFA.

■ PREPARAZIONE DEI SUPPORTI ED APPLICAZIONE

Su superfici murali nuove, stagionate, e finite a civile ripulire accuratamente asportando ogni traccia di polvere, controllare che il muro sia perfettamente asciutto ed applicare una mano di fissativo BioFIX ACTIVE AC.
Su superfici murali già rivestite asportare ogni parte non perfettamente aderente, eventualmente stuccare e rasare a civile lasciare stagionare. Dopo aver preparato il supporto mescolare accuratamente il prodotto fi no a renderlo omogeneo, applicarlo a rullo o pennello. Dopo almeno 6 ore applicare la seconda mano.

■ CARATTERISTICHE DI MESSA IN OPERA

Diluizione	10-20 %;
Legante	acrilico
Fissativo	Bio FIX ACTIVE AC
Applicazione	Pennello / rullo
Sovrapplicazione	6 h
Essicazione a 25°C, 70% U.R.	1h al tattoo – 24 h in profondità
Resa indicativa (a 2 mani)	5-6 m^2/l
Tinte disponibili	Bianco e mazzetta Color Collection Bio-KP 180
Conservazione	T°min: 5°C, T°max: 30°C
Stabilità	360 gg nei contenitori originali
Formati disponibili	Secchi da 4 L - Secchi da 14 L

Le notizie contenute nella presente scheda tecnica sono frutto di studi di laboratorio e come tali sono divulgate a carattere esclusivamente informativo, esonerando totalmente la scrivente da ogni responsabilità in merito.

Sede Legale: Via Roma,14 | 20842 Besana in Brianza (MB) | Italia | Tel. +39 0362 919276 | Fax +39 0362979786
Sede Operativa: Via Longhin, 83 | 35129 Padova (PD) | Italia | Tel. +39 0498687216 | Fax +39 04908684624
P.I. 03524690967 | info@bioisotherm.it | www.bioisotherm.it