Bio PAINT ELASTO

Pittura acrilica elastomerica
- finitura liscia -

BioPAINT ELASTO è una idropittura superlavabile protettiva, impermeabile ed elastica, particolarmente indicata per la pitturazione di facciate con problemi di cavillature e fessurazioni. è altresì indicata per l'impermeabilizzazione di coperture inclinate e per la protezione elastomerica di manufatti nuovi in calcestruzzo e fi brocemento, perché offre buona resistenza ai movimenti statici e dinamici delle strutture.

Applicazione a pennello | *Prodotto da diluire* | *Prodotto mono componente* | *Applicare a due o più mani* | *Colorazione tinte di cartella* | *Adatto per utilizzo esterno*

■ COMPOSIZIONE ED IMPIEGHI

BioPAINT ELASTO presenta notevole grado di flessibilità e di elasticità (allungamento a rottura 250% anche a basse temperature), ottimo potere riempitivo ed impermeabilizzante, elevata resistenza agli agenti atmosferici ed alla formazione di muffe anche in condizioni ambientali critiche, bassa ritenzione dello sporco, facilità di applicazione a pennello e a rullo. Indicata per pareti esterne ed in particolare quelle soggette a cavillature e crepe.

■ PREPARAZIONE DEI SUPPORTI ED APPLICAZIONE

I supporti devono essere ben asciutti e stagionati. Spazzolare o sverniciare accuratamente la superficie al fine di rimuovere le parti non adese quindi applicare una mano di BioFIX ACTIVE AC. Aspettare 3-4 ore e procedere poi con l'applicazione. Applicare BioPAINT ELASTO, diluito al max al 10%, con pennello o rullo in due mani avendo l'accortezza di raggiungere i 400 micron per garantire uno spessore che dia un'ottima elasticità alla finitura.
Attendere circa 24 ore tra una mano e l'altra.

■ CARATTERISTICHE DI MESSA IN OPERA

Diluizione	20 %;
Legante	stirolo-acrilico
Fissativo	Bio FIX ACTIVE AC
Applicazione	Pennello / rullo
Sovrapplicazione	24 h
Essicazione a 25°C, 70% U.R.	2-3 h al tattoo – 24 h in profondità
Resa indicativa (per mano)	4-5 m^2/l
Tinte disponibili	Bianco e mazzetta Color Collection Bio-KP 180
Conservazione	T°min: 5°C, T°max: 30°C
Stabilità	360 gg nei contenitori originali
Formati disponibili	Secchi da 4 L - Secchi da 14 L

Le notizie contenute nella presente scheda tecnica sono frutto di studi di laboratorio e come tali sono divulgate a carattere esclusivamente informativo, esonerando totalmente la scrivente da ogni responsabilità in merito.

Sede Legale: Via Roma,14 | 20842 Besana in Brianza (MB) | Italia | Tel. +39 0362 919276 | Fax +39 0362979786
Sede Operativa: Via Longhin, 83 | 35129 Padova (PD) | Italia | Tel. +39 0498687216 | Fax +39 04908684624
P.I. 03524690967 | info@bioisotherm.it | www.bioisotherm.it